

Azonosító: Gyé NHK 0-63 (2023/01)

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

- 1./ A terméktípus egyedi azonosító kódja:
NHK 0-63 GA85 natúr homokos kavics
- 2./ Típus-, tétel- vagy sorozat szám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
ETVJ szám: 5/2010
- 3./ Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:
Adalékanyag betonhoz (MSZ EN 12620:2002+A1:2008)
- 4./ A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
Dráva-Kavics és Beton Kft.
8800 Nagykanizsa, Kemping u. 10.
Gyártóüzem:
Gyékeyes Kavicsbánya
Gyékeyes, 0196/1 hrsz.
- 5./ Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:
Csókey Károly
(karoly.csokay@dkb.hu)
- 6./ Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:
2+ rendszer
- 7./ Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:
TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt. Tanúsító Iroda, (1112 Budapest, Repülőtéri út 2.), aki elvégezte a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, végzi az üzemi gyártásellenőrzési folyamatok felügyeletét, vizsgálatát és értékelését a (2+) rendszerben, valamint kiadta a termék Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványát 2095 CPR 119-3 számon.
- 8./ Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adta ki:

Nem értelmezhető.

9./ A nyilatkozat szerinti teljesítmény

A frakció szemnagysága: 0-63
frakció szemmegoszlási jellemzője: G_{A85}
MSZ EN 12620:2002+A1:2008 szabvány alapján D=63mm
Aprózódással szembeni ellenállás MSZ EN 1097-2:2010 szabvány alapján
- LA érték (%) 26
- LA osztály LA₃₀
Kopásállóság MSZ EN 1097-1:2012 szabvány alapján
- M_{DE} érték (%) 5
- M_{DE} osztály M_{DE10}
Testsűrűség és vízfelvétel MSZ EN 1097-6:2013 szabvány alapján

Frakció			0,063/4,0	4,0/31,5	31,5/63,0	63,0 felett
Látszólagos testsűrűség	p _α	Mg/m ³	2,69	2,68	2,64	-
Kemencés szárításon alapuló testsűrűség	p _{rd}	Mg/m ³	2,56	2,63	2,63	-
Telítettségen és felületi száradáson alapuló testsűrűség	p _{ssd}	Mg/m ³	2,61	2,65	2,63	-
Vízfelvétel	WA ₂₄	%	1,8	0,7	0,1	-
Frakció aránya		%	16	74	10	-

Magnézium szulfátos aprózódás MSZ EN 1367-2:2010 szabvány alapján

- tömegveszteség (%) 7
- A magnézium szulfát szerinti besorolási kategória MS₁₈

Hidraulikusan kötött keverékek kötési, szilárdulási folyamatát befolyásoló összetevők:

- A termék szerves vagy más a hidraulikus kötés és szilárdulási folyamatát befolyásoló anyagot nem tartalmaz

Szennyeződések vizsgálata szemrevételezéssel:

- A termékben nincsenek olyan idegen anyagok, amelyek a végtermék felhasználására károsak lehetnek.

Fagyállóság/Fagyállóság sóoldatban MSZ EN 1367-1:2007 szabvány alapján

- Tömegveszteség (m%) 0,3/0,3
- Fagyállóság szerinti osztály F₁ / F₁

Klorid Tartalom MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013 szabvány alapján

- Vízoldható klorid (C): <0,002%

10./ Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.
A nyilatkozat visszavonásig érvényes.

Nagykanizsa, 2023. január 31.

A gyártó nevében és részéről aláíró személyek:


Dr. Uwe Scholz
ügyvezető

Dráva Kavics és Beton Kft.
H-8800 Nagykanizsa, Kemping u. 10.
Adósz.: 10344019-2-20
Raif: 12072507-00 46600-00100004


Csókay Károly
termelési igazgató